



UNIBLOCK[®]
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION

ADHESIVO PLUS

ADHESIVO PLUS es un adhesivo antideslizante fabricado a base de cemento Portland y aditivos especiales para mármol, granito, piedra natural, fachaletas y losetas de cerámica como barro, azulejos, gress y semi-gress. Facilita la colocación de piezas grandes en paredes y planos inclinados.

Presentación: Saco de 20 kg.

Rendimiento aproximado: 6m² por saco de 20 kg.

USOS Y BENEFICIOS

- Para pegar losetas de mármol, granito, piedra natural, fachaletas y losetas de cerámica de alta, media y baja absorción de humedad como barro, azulejos, gress y semi-gress.
- Sustratos apropiados: Empastes de cemento y arena, concreto rebosado curado a 28 días, block, barroblok, ladrillo, concreto celular, paneles de yeso y de cemento prefabricado.
- Para uso interior y exterior en áreas residenciales o comerciales.
- Cumple todos los requerimientos de la norma ANSI A118.1, sólo mezclando con agua

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe de estar seca y nivelada, limpia libre de polvo, aceites, grasas, pinturas, ceras, selladores, desmoldantes o cualquier sustancia que pueda interferir con la adhesión.

MEZCLADO

En un recipiente apropiado vierta 5 litros de agua limpia y agregue gradualmente un saco de ADHESIVO PLUS de 20 kg. Mezcle perfectamente hasta eliminar grumos o material seco hasta obtener una pasta suave. Deje reposar por un lapso de 10 a 15 minutos.

APLICACIÓN

- 1 Utilizando la parte lisa de la llana, aplique una capa delgada de adhesivo presionando sobre el sustrato.
- 2 Aplique más adhesivo encima y usando el lado dentado de la llana extiéndalo en una sola dirección y a un espesor uniforme. En la colocación de grandes formatos o zonas en exterior o tráfico intenso debe aplicar adhesivo al reverso de cada pieza de manera uniforme.

- 3 No aplique adhesivo en un área mayor a la que puede ser cubierto en 20 minutos. Coloque las losetas en su lugar sobre el adhesivo fresco, respetando la boquilla recomendada, presione y mueva cada una en sentido perpendicular al rallado que dejó la llana.
- 4 A continuación golpee ligeramente con un mazo de hule procurando hundir una cuarta capa de espesor de la pieza en el adhesivo. Retire el exceso de adhesivo fresco de las juntas y espere 48 horas para aplicar Boquilla Uniblock.

LIMITACIONES DE USO

- No se aplique sobre madera, aglomerado de madera, paneles de yeso en piso, superficies metálicas, o materiales similares que sean inestables dimensionalmente, no utilice el producto para la instalación de mármol verde, rojo u otros mármoles sencibles a la humedad.
- No aplique el producto cuando la temperatura sea menor a 8°C o la superficie de instalación esté demasiado caliente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Blanco y Gris
Tipo	Polvo
Vida en Recipiente	2 horas
Tiempo Abierto	60 minutos
Resistencia a la Compresión	120 kg/cm ²
Resistencia al Corte	13.5-14.5 kg/cm ²
Tiempo de almacenaje	12 meses en lugar fresco y seco en su empaque original