



**UNIBLOCK**<sup>®</sup>  
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION

## PLASTERBLOCK

**PLASTERBLOCK** es un recubrimiento final en polvo base cemento para dar acabados y texturas en muros, bardas, fachadas.

**Presentación:** Saco de 40 kg.

**Rendimiento aproximado:** 5 m<sup>2</sup> por saco de 40 kg.

### USOS Y BENEFICIOS

- Recubre superficies de: block, ladrillo y concreto.
- Para interior y exterior.
- Mejor control de inventario.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de polvo, grasas, pintura, aceites, agentes desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pudiera interferir con una correcta adhesión. Se recomienda que la superficie esté plomeada y en buen estado estructural. A fin de mejorar el rendimiento de PLASTERBLOCK, se recomienda retirar los excesos de mortero entre las juntas de los blocks o elementos que formen el muro. Antes de aplicar es recomendable humedecer uniforme y ligeramente la superficie, ya que esto asegurará un recubrimiento final de mejor apariencia y dureza.

### MEZCLADO

En un recipiente apropiado vierta 8 litros de agua limpia y agregue gradualmente un saco de PLASTERBLOCK de 40 kg. Mezcle perfectamente hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Espere de 10 a 15 minutos antes de usar la mezcla, sin agregar más agua.

### APLICACIÓN

- 1 Moje o selle la superficie donde se vaya a colocar PLASTERBLOCK.
- 2 Utilizando una llana metálica cuadrada aplique PLASTERBLOCK, extendiendo el material con movimientos de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda formando una cruz.

- 3 Para dar acabado al recubrimiento espere 20 minutos después de aplicar el producto y utilizando una llana de esponja realice movimientos circulares para obtener el acabado flotado.

- 4 Durante las próximas 72 hrs. a la aplicación humedezca la superficie durante la mañana y la noche.

### LIMITACIONES DE USO

- No se aplique sobre paredes recubiertas de pintura, antes de la aplicación se debe remover todo rastro de pintura.
- No se aplique sobre superficies de yeso o revocados de yeso, paneles sujetos a flexiones, superficies metálicas o vibraciones extremas (vidrio, madera, plástico etc).
- No aplicar PLASTERBLOCK cuando la temperatura sea menor de 4 °C o suba a mayor de 38 °C durante las 24 horas siguientes a su aplicación, o cuando exista la posibilidad de lluvia.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>Color</b>	Blanco
<b>Espesor mínimo</b>	3 mm
<b>Espesor máximo</b>	6 mm
<b>Resistencia a la Compresión</b>	95 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Absorción de agua (%)</b>	2%
<b>Densidad de la pasta</b>	1700 kg/m <sup>3</sup>
<b>Fraguado inicial</b>	20 minutos
<b>Tiempo de almacenaje</b>	12 Meses en lugar fresco y seco en su empaque original