



UNIBLOCK[®]
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION

PLASTERBLOCK

PLASTERBLOCK es un recubrimiento calidad constructor para dar acabado final a muros y cielos de block, barrobloc, ladrillo, tabique y tabicón en interiores y exteriores. PLASTERBLOCK está fabricado a base de cemento Portland y agregados diversos.

Presentación: Saco de 40 kg

Color: Blanco

Rendimiento Aproximado: 5 m² por saco de 40 kg.

USOS Y BENEFICIOS

- Recubre block, ladrillo y concreto.
- Para interior y exterior.
- Mejor control de inventario.
- Realiza el proceso de zarpeo, afine, pintura en un sólo paso.
- Aplicación en capa delgada.
- Se recomienda aplicar un sellador impregnante siliconado base agua para brindar protección al manchado y repelencia al agua dejando una apariencia natural sin dejar película en la superficie.
- Se puede aplicar manualmente o mecánicamente.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de polvo, grasas, pintura, aceites, agentes desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pudiera interferir con una correcta adhesión. Se recomienda que la superficie esté plomeada y en buen estado estructural. A fin de mejorar el rendimiento de PLASTERBLOCK, se recomienda retirar los excesos de mortero entre las juntas de los blocks o elementos que formen el muro. Antes de aplicar es recomendable humedecer uniforme y ligeramente la superficie, ya que esto asegurará un recubrimiento final de mejor apariencia y dureza.

MEZCLADO

En un recipiente apropiado vierta 8 litros de agua limpia y agregue gradualmente un saco de PLASTERBLOCK de 40 kg. Mezcle perfectamente hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Espere de 10 a 15 minutos antes de usar la mezcla, sin agregar más agua.

APLICACIÓN

- 1** Moje o selle la superficie donde se vaya a colocar PLASTERBLOCK.
- 2** Utilizando una llana metálica cuadrada aplique PLASTERBLOCK, extendiendo el material con movimientos de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda formando una cruz.

- 3** Para dar acabado al recubrimiento espere 20 minutos después de aplicar el producto y utilizando una llana de esponja realice movimientos circulares para obtener el acabado floteado.
- 4** Durante las próximas 72 h. a la aplicación humedezca la superficie durante la mañana y la noche.

LIMITACIONES DE USO

- No se aplique sobre paredes recubiertas de pintura, antes de la aplicación se debe remover todo rastro de pintura.
- No se aplique sobre superficies de yeso o revocados de yeso, paneles sujetos a flexiones, superficies metálicas o vibraciones extremas (vidrio, madera, plástico etc).
- No aplicar PLASTERBLOCK cuando la temperatura sea menor de 4 °C o suba a mayor de 38 °C durante las 24 horas siguientes a su aplicación, o cuando exista la posibilidad de lluvia.

PRECAUCIÓN

Al agregarle agua a este producto se forma una mezcla alcalina por lo que es importante usar guantes de hule y lentes de protección para evitar el contacto con piel y ojos respectivamente. En caso de contacto con la piel o después de usarlo, lávese con agua corriente. En caso de contacto con los ojos lávese de inmediato con agua corriente por un mínimo de 15 minutos y después consulte a su médico. Para evitar la respiración de polvos use una mascarilla apropiada.

TIEMPO DE ALMACENAJE

Hasta 12 meses si se conserva dentro de almacén, en condiciones secas, en su empaque original, cerrado y aislado del suelo.



UNIBLOCK[®]
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION

PLASTERBLOC

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Blanco
Espesor mínimo	3 mm
Espesor máximo	6 mm
Resistencia a la Compresión	95 kg/cm ²
Absorción de agua (%)	2%
Densidad de la pasta	1700 kg/m ³
Fraguado inicial	20 minutos
Tiempo de almacenaje	12 Meses en lugar fresco y seco en su empaque original.

PRODUCTO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NOM-018-ENER-2011

Densidad aparente	1 778,23 kg / m ³
Conductividad térmica	0,2408 W / mK
Permeabilidad al vapor del agua	0,230 ng / Pa·s·m
Adsorción de humedad	2,34 % peso 4,130 % volumen
Absorción de agua (%)	14,62 % peso